



Ficha Técnica Bloque de Cemento 16x40x100 (Sardinel A-40)

DIMENSIONES					
	Nóminal	Estándar (mm)	Real (mm) +/-		
Alto	160	160	168+/-1		
Ancho	400	400	398+/-2		
Longitud	1000	1000	998+/-2		

CARACTERISTICAS FÍSICAS		
Rendimiento Metro Cuadrado	1.00 und	
Peso Kg	120 kg	
Textura	Liso	
Color	Gris	

CARACTERISTICAS MECÁNICAS				
M	ódulo de rotura 28 días	Resistencia a la compresión		
BLOQUE 20x50x80	21 Mpa	3000 PSI		
NTC-ICONTEC	NTC 4109	0000151		

APLICACIONES: estar en contacto con el tráfico vehicular, confina la materiales que componen el andén y resiste el	APLICACIONES:	impacto de las llantas de los vehículos que circulan
---	---------------	--

l envío puede tener pequeñas	
spotilladuras, no mayores 1	5

* El 5% del fisuras o des mm en cualquiera de sus aristas diferentes a la cara de desgaste.

ACABADOS

*Los bloques son fabricadas con mezclas compuestas por agregados petros las cuales pueden presentan pequeños cambios que pueden afectar la apariencia, que después de instalados deja de ser perceptible.

ALMACENAMIENTO

*La obra tendra previamente asignado un sitio nivelado, para el descargue.

*La manipulación del producto se debe hacer con precaución, para evitar desportilladuras.